

AQUA-STOP W®
TÉRKŐBALZSAM – CONCRETE STONE BALSAM
Színmélyítő- és impregnálószer térkővekre

Jellemzők:

Szilán/sziloxán alapú, szilikonlakkot tartalmazó oldószeres ápolószer.

Külső megjelenés	<i>színtelen, opálos</i>
Hatóanyag tartalom	<i>kb. 11 s%</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>kb. 0,8 g/cm³</i>
Lobbanáspont	<i>> 38°C</i>

A **TÉRKŐBALZSAM** kiválóan alkalmas a régen lerakott és kifakult térkővek színének élénkítésére és impregnálására. Használatával a kifakult térkővek visszanyerik élénk színüket. Felhordás után a levegő nedvesség-tartalmával, vagy a felület pórusaiban lévő vízzel reagál alkohol felszabadulása mellett.

- *Behatoló képessége jó*
- *Alkáliákkal szemben igen ellenálló*
- *Felhordás után a vízlepergető hatás gyorsan kialakul*
- *Száradás közben nem ragad*
- *Nedves felületeken is hatásos*

A szer egyik hatóanyaga, a szilikongyanta, jelentősen csökkenti az építőanyag kapilláris úton történő vízfelszívó képességét.

A szer másik hatóanyaga, szilikonlakk, optikailag élénkíti a felület színét. Használatával az új térkő nem fakul ki, a régen lerakott térkő pedig visszanyeri élénk színét, mintha új lenne. A pórusokat, kapillárisokat eltömíti, ennél fogva csökken, illetve meg is szűnhet a felület légző képessége! Ez igaz minden kereskedelmi forgalomba kerülő színélénkítő termékre!!!

Alkalmazás:

A **TÉRKŐBALZSAM** kiválóan alkalmas a térkőfelületek színének élénkítésre és impregnálására egyaránt.

Használatával megakadályozhatjuk a salétromosodást, sókivirágzást úgy, hogy közben a felület légző képes marad. Használat előtt mindig ellenőrizzük egy kevésbé látható helyen a szer összeférhetőségét a kezelendő felülettel!

Tárolás:

A **TÉRKŐBALZSAM** eredeti, zárt edényben 0-30 °C között legalább 24 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottan. Amennyiben a termék eltarthatósági ideje lejárt, úgy az anyag még jó lehet, melyről előzetes próbával kell megbizonyosodni.

Felbontás után az anyagot hermetikusan lezárva kell tárolni, mert az anyag a levegő nedvességtartalmával reakcióba lép.

Felhasználás:

A **TÉRKŐBALZSAM**-ot hígítás nélkül kell felhasználni. Ajánlatos ecsettel, korongecsettel, vagy szórással a kezelendő felületre felhordani. A felhordást minden esetben legalább 2 rétegben végezzük el. Élénkebb szint tudunk elérni, ha kettőnél több rétegben alkalmazzuk. A kezelendő felületnek szemre száraznak kell lennie!

Kiadósság:

1 m² térkőfelület két rétegű kezelésére 0,3-0,4 liter elegendő.

Figyelem:

Használat előtt mindig végezzünk próbakezelést! Teddy-henger használata tilos, mert foltos lehet a felület!

Felhasználási hőmérséklet: 10-30 °C.

Festett felület kezelése előtt próbálja ki, hogy az anyag oldja-e az alkalmazott festéket!

A be nem szívott felesleget le kell törölni, mert a felület ragadós, foltos lehet!

Amennyiben már valamikor, valamivel kezelte a felületet, akkor nem biztos, hogy azt a hatást éri el vele, amit szeretne!

Fontos: *Felhordás előtt gondosan takarja le az ablakokat, illetve a nemszívóképes felületeket, ugyanis a termék olyan gyorsan köt, hogy csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet eltávolítani. Amennyiben, ha üvegre fröccsen, úgy azt szappanos vízzel, vagy ha szükséges oldószerrel azonnal mossa le.*

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

Osztály	Kategória	Expozíciós út	H-kód
Célszervi toxicitás (STOT) (ismétlődő expozíció)	2.		H 373
Célszervi toxicitás (STOT) (egyszeri expozíció)	3. (légúti irritáció)		H 335
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	1.		H 318
Bőrmarás/bőrirritáció	2.		H 315
Akut toxicitás	4.	inhalatív/gőz	H 332
Tűzveszélyes folyadékok	2.		H 225
Aspirációs toxicitás	1.		H 304
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.	2.		H 411